

KB Kombilag er et asfaltbærelag, som anvendes til veje, pladser mv. KB Kombilag anvendes typisk i ca. 4-8 cm tykkelse til forstærkning af veje forud for udlægning af et asfalt slidlag eller OB. I forhold til almindelige bærelag som GAB I eller GAB 0 tåler KB Kombilag bedre påvirkninger fra vejrlig og trafik. KB Kombilag kan ligge uafdækket i op til 5 år før udlægning af slidlag.

Egenskaber

Til stenfraktionen anvendes udsøgte knuste grusgravsmaterialer.

- **KB 11** har maksimal kornstørrelse på 11 mm
- **KB 16** har maksimal kornstørrelse på 16 mm

Lagtykkelser kan dimensioneres som AB/GAB. Marshall data er sammenlignelige med AB, kornkurven er sammenlignelig med GAB 0. For nærmere oplysninger henvises til specifikationer for de enkelte produkter.

Anvendelse

- Lettere trafikerede veje
- Cykelstier
- Private veje